



MASTIC POLYFLEX MM



DESCRIPTIF

Labélisé SNJF. Densité 1,15 à 1,19 suivant les teintes. Dureté Shore 40 suivant ISO 868. Allongement à la rupture : 300 % suivant ISO 8339. DMA 25%. Tenue à la température : -40°C à +90°C. Temps de lissage : 15 minutes à 23°C / 50%HR. Polymérisation : 3mm /24H à 23°C / 50%HR. Mise en oeuvre entre +5°C et +30°C.



DETAILS

Labélisé SNJF. Densité 1,15 à 1,19 suivant les teintes. Dureté Shore 40 suivant ISO 868. Allongement à la rupture : 300 % suivant ISO 8339. DMA 25%. Tenue à la température : -40°C à +90°C. Temps de lissage : 15 minutes à 23°C / 50%HR. Polymérisation : 3mm /24H à 23°C / 50%HR. Mise en oeuvre entre +5°C et +30°C.

Code	Désignation	Finition
968925	Pu	BLANC
968928	Pu	NOIR