



COLLE VINYLIQUE ASSEMBLAGE ET PLACAGE BOIS R22



DESSCRIPTIF

Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépolssiérés, dégraisés et stockés à température ambiante - Afin d'éviter l'apparition de tensions dans les plans de collage, les supports doivent avoir une humidité aussi proche que possible de celle qu'ils auront une fois mis en service - Les surfaces doivent être parfaitement planes et propres - Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais (2/10e mm au maximum).



DETAILS

Spécial D1. Application : Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils), Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés). Temps ouvert maximum à +20°C 30 minutes. Temps de pressage à +20°C 30 à 60 minutes sur bois tendres et 60 à 90 minutes sur bois durs. Temps de pressage à +60°C 4 à 6 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois. Temps de stabilisation minimum à +20°C 8 heures. Température d'utilisation : +8°C minimum.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger la fiche de données de sécurité](#)

[Télécharger la déclaration environnementale et sanitaire conforme à la norme NF P 01-010](#)

Code	Volume
881238	Biberon de 750 gr
881240	Seau de 5 kg
881241	Seau de 20 kg